



Stabilimento di produzione:

Bologna

codice prodotto: 910850

A50/60 TAMPONAMENTO SETTI SOTTILI



Materiale imballato

Pezzi per pacco	40
Dimensioni (HxLxP)	107x95x100
Peso (Q.li)	5,2

Caratteristiche tecniche

Valori nominali (cm.)		Caratteristiche		
Lunghezza	38	Peso (Kg)	12,80	
Spessore	25	Foratura (%)	55	
Altezza	19	λ_{equ} del blocco (W/mK)	SP25=0,192	SP38=0,135

Potere Fonoisolante R_w			Resistenza al fuoco		
dB	SP25=49	SP38=52	R.E.I.	---	---

Resistenza alla compressione (N/mm ²)					
// ai fori	8		⊥ ai fori	SP25=1,0	SP38=1,0

Trasmittanza termica (U)

Malta e intonaco tradizionale con 1,5 cm. di intonaco interno ed esterno ($\lambda=0,93$ W/mK)	SP25	0,821	W/m ² K
	SP38	0,444	W/m ² K
Malta termica e intonaco isolante con 1,5 cm. di intonaco interno ($\lambda=0,93$ W/mK) e 2,0 cm. di intonaco esterno ($\lambda=0,09$ W/mK)	SP25	0,627	W/m ² K
	SP38	0,331	W/m ² K

Dati operativi

Materiale in opera	pezzi (n)	malta (dm ³)*	peso (Kg)
m ³ muratura sp25	51,3	80	801
m ³ muratura sp38	50,5	90	809
m ² muratura sp25	12,8	20	200
m ² muratura sp38	19,2	34,2	308

*NB: nel calcolo si è considerato lo strato della malta pari ad 1 cm.

Tutti i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche